

### Твердое масло-воск для дерева AURO № 128

натуральное масло для пола, воск для дерева, пропитка для дерева

#### Тип материала/ Назначение

- Полностью натуральное масло для дерева (масло для пола) и одновременно воск для дерева. Подходит для защиты всех необработанных деревянных поверхностей, находящихся внутри помещения. Может использоваться в качестве масла для пола.

#### Технические свойства масло-воска

- Данный масло воск прост в нанесении и полировке.
- Позволяет дереву «дышать», оставляет поры дерева открытыми.
- Масло-воск создает покрытие, которое очень просто восстанавливается.

#### Состав

Льняное масло; льняной-, касторовый-, древесный-штандол; даммар; Апельсиновое масло; глицериновый эфир; воск пальмы Карнауба; пчелиный воск; лецитин; сушащие вещества (без свинца).

Учитывайте возможность аллергии на природные вещества. Данная декларация является окончательной.

#### Цвет

Прозрачный, с легким медовым оттенком. Конечный цвет зависит от породы древесины, поэтому, перед покраской, рекомендуется делать пробы. Колеруется Цветовыми концентратами для масел AURO № 150 (до 15%).

#### Инструменты для покраски

Можно наносить методом горячего распыления (оптимальная температура 82 °С), например с помощью:

- Прибор WIWA система для горячего распыления воска для дерева;
- МК – напорное устройство для нанесения горячего воска для дерева;
- МК – пистолет Tropic Duoline для нанесения горячего воска для дерева

Давление струи 1.5 - 5 бар

Давление воздуха 1.5 - 5 бар

Насадка 0.8 - 1.2 мм

Опыт показывает, что эффективного нанесения Твердого масла-воска AURO № 128 подходят и другие системы распыления. Для холодного насаения очень удобен валик.

#### Время высыхания при нормальных условиях (20°С/65% отн. влажность)

- Полировать не ранее чем через 10 минут и не более чем через час после нанесения масла-воска для дерева. Проникновение в основание: около 10-30 минут
- На отлип: около 10 часов
- Нанесение последующего слоя: 24 часа. В течение этого времени необходимо бережно относиться к покрытию и избегать попадания влаги.
- Высокая влажность, низкая температура, излишки материала приводят к значительному увеличению времени высыхания.
- Процесс высыхания идет с поглощением кислорода и сопровождается появлением характерного запаха. Поэтому во время высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.

Плотность	0,94 г/см <sup>3</sup>	Класс риска: не применим
Вязкость	≈ 20 секунд (DIN 6 мм) при 20°С.	
Разбавление	Готов к использованию. Можно разбавлять Апельсиновым маслом AURO № 191.	
Расход	≈ 0,03 л/м <sup>2</sup> на слой, в зависимости от основания, способа покраски и качества поверхности. Для установления точного расхода рекомендуется сделать пробный тест.	
Полировка	Обработанную поверхность следует отполировать щеткой (сисал/кожа), хлопковой ветошью, полировочной машиной с подходящей щеткой.	
Уход за инструментом	Тщательно отжать сразу после использования и промыть Апельсиновым маслом AURO № 191. Затем промыть водой. Для эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой Растительное мыло AURO № 411.	
Срок хранения	Минимум 24 месяца в закрытом контейнере. Хранить в прохладном, но защищенном от мороза месте.	
Упаковка	0,75л; 2,5л; 10л. Материал: жесь	
Утилизация	В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Из-за наличия летучих масел, пропитанные маслом инструменты способны к самовозгоранию. Инструменты хранить в плотно закрытых металлических контейнерах. Беречь от детей. Продукт содержит растворители; проглатывание может привести к повреждению легких. При проглатывании не провоцировать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Обеспечить хорошую вентиляцию во время покраски. Не сливать остатки материала в канализацию.	

#### Полезная информация

- Перед покраской, проверить основание на пригодность и совместимость.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги и грязи во время покраски и высыхания.
- Возможно проявление характерного зеленого оттенка, который исчезает со временем.
- Железные опилки и грязь могут обесцвечивать обработанные деревянные поверхности, поэтому следует предотвращать их появление.
- Перед покраской, пропитки из разных партий следует перемешать друг с другом (для предотвращения различий).
- Минимальная температура покраски: 12°С.
- Максимальная влажность древесины: 15%.
- Перед покраской тщательно размешать.
- Продукты, содержащие масла являются термопластичными и смягчаются при нагревании; перед нагрузкой поверхности убедитесь в полном затвердении.
- Для оптимальной, постоянной защиты необходимо регулярно проверять и ухаживать за поверхностью, сразу же исправлять повреждения.

## Технические рекомендации по покраске

# Твердое масло-воск для дерева AURO № 128

натуральное масло для пола, воск для дерева, пропитка для дерева

### 1. ОСНОВАНИЕ

#### 1.1 Подходящие основания

Все виды древесины, изделия из древесины, преимущественно деревянная мебель.

#### 1.2 Общие требования к основанию

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, впитывающим, химически нейтральным, обезжиренным, пригодным для покраски и обладающим адгезией, без выделения текущих веществ.

### 2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

#### 2.1 Подготовка основания

- Тщательно очистить окрашиваемую поверхность. Отшлифовать мелкой наждачной бумагой в направлении волокон и очистить щеткой поры в направлении волокон; удалить всю грязь; закруглить края; очистить основание.

- Материалы из насыщенной древесины и поверхности, содержащие масло необходимо промыть Апельсиновым маслом AURO № 191.

- Для покраски материалов на основе древесины, например ламината, необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией производителя.

#### 2.2 Начальная обработка

Начальная и промежуточная обработка не требуется.

#### 2.3 Заключительная обработка

- Нанести масло-воск для дерева AURO № 128. Избегать нанесения чрезмерных количеств материала.

- Спустя 10 мин. – 1 час после нанесения отполировать поверхность; чем позднее производится полировка (в пределах одного часа), тем большую степень глянца приобретет окрашенная поверхность.

- При повышенных нагрузках и в случае сильно впитывающих оснований может потребоваться нанесение второго слоя масла-воска для дерева AURO № 128; в этом случае полировка необходима так же между нанесением слоев.

- Для ухода за покрашенным полом рекомендуется использовать Средство для ухода за паркетом AURO № 437.

### 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

#### 3.1 Тип основания: старое покрытие

##### 3.1.1 Подготовка основания

Износившееся старое покрытие следует тщательно зашкурить. Очистить поверхность и удалить всю пыль.

##### 3.1.2 Начальная обработка

Начальная и промежуточная обработка не требуется.

##### 3.1.3 Заключительная обработка

Следуйте указаниям 2.3.

#### 3.2 Тип основания: износившееся или поврежденное покрытие

Сильно износившееся или поврежденное покрытие следует локально полностью удалить. После этого следовать указаниям пункта 2.

### 4. ОЧИСТКА И УХОД

- После обработки поверхности избегать попадания воды в течение 4-х недель.

- Для очистки и ухода рекомендуется использовать Чистящее средство для окрашенных поверхностей AURO № 435. Сильно загрязненные поверхности отмыть при помощи Чистящего средства для мытья полов AURO № 427.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.04.98.